



Tipo de revestimento		Piso vinílico heterogêneo com base compacta (HTC)	
	NBR 14917-1		
Classificação de uso	ISO 10874	Residencial 23 Comercial 31	Residencial 23 Comercial 31
Espessura	ISO 24346	2,5mm	2,5mm
Capa de uso de PVC	ISO 24340	0,3mm	0,3mm
Dimensão	ISO 24342	208,45x1230,3mm 104x600mm	600x600mm 920x920mm
Embalagem	ISO 24342	16 réguas (4,09m²) 50 réguas (3,12m²)	11 Placas (3,96m²) 5 Placas (4,23m²)
Peso médio	ISO 23997	4450g/m² 4615g/m²	4665g/m²
Peso total por caixa	ISO 23997	18200g 14400g	18473g 19723g
Armazenamento	-	Horizontal / empilhamento máximo 15 caixas / base elevada	Horizontal / empilhamento máximo 15 caixas / base elevada
Padronagem	-	Diversos (consultar catálogo)	Diversos (consultar catálogo)
Proteção superficial	-	Extreme Protection	Extreme Protection
Teor de aglutinantes	ISO 10582	Tipo I	Tipo I
Resistência ao escorregamento	DIN 51130	R9	R9
Indentação residual	ISO 24343-1	0,04mm	0,04mm
Estabilidade dimensional	ISO 23999	≤ 0,25%	≤ 0,25%
Classificação de reação ao fogo	NBR 16626	Classe II A	Classe II A
Absorção do som ao impacto	ISO 717-2	Δ_{Lw} 4dB	Δ_{Lw} 4dB
Estabilidade da cor	ISO 105-B02	≥ 6	≥ 6
Resistência química	ISO 26987	Boa resistência a substâncias comuns	Boa resistência a substâncias comuns
Resistência à condutividade elétrica	EN 1815	< 2kV (sobre concreto)	< 2kV (sobre concreto)
Emissão de COV	ISO 16000-6	≤ 10µg/m³ (depois de 28 dias)	≤ 10µg/m³ (depois de 28 dias)

*15 anos para classe de uso 23 - residencial / 10 anos para classe de uso 31 - comercial moderado

Se o produto for instalado de acordo com as indicações da Tarkett

**Comercial moderado - Classe de uso 31

MAIS INFORMAÇÕES:



Av. Getúlio Vargas, 2185 - Jardim Califórnia
Jacareí/SP - CEP: 12305-010 - 0800 011 91 22

www.tarkett.com.br