

iQ Toro SC®

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Classificação	Norma	
Tipo de revestimento	NBR 14917-1	Piso vinílico homogêneo (H0)
Teor de aglutinantes	ISO 10581	Tipo I
Classificação de uso	ISO 10874	Comercial 34 Industrial 43
Características técnicas	Norma	
Espessura total	ISO 24346	2mm
Dimensão	ISO 24341	2x23m
Embalagem	ISO 24341	46m²
Peso médio	ISO 23997	2800g/m²
Armazenamento	-	Vertical - base elevada
Padronagem	-	Diversos (consultar catálogo)
Tratamento de superfície	-	New iQ PUR
Performance	Norma	
Resistência ao escorregamento	DIN 51130	R9
Indentação residual	ISO 24343-1	0,02mm
Estabilidade dimensional	ISO 23999	≤ 0,40%
Absorção do som ao impacto	ISO 717-2	Δ_{LW} 4dB
Emissão de partículas - salas limpas	ISO 14644-1	ISO 4
Carga estática	EN 1815	≤ 2kV
Resistência elétrica	ESD-approval SP method 472	$R \leq 10^9$ Ohms
	EN 1081	$R_1 \ 5 \times 10^4 \leq R \leq 10^6$ Ohms / $R_2 \ 5 \times 10^4 \leq R \leq 10^6$ Ohms
	EN/IEC 61340-4-1	$R \ 5 \times 10^4 \leq R \leq 10^6$ Ohms*
	EN/IEC 61340-4-5	$\leq 3,5 \times 10^7$ Ohms
Classificação de reação ao fogo	NBR 16626	Classe II A
Sustentabilidade	Norma	
Conteúdo reciclado	-	25,5% (depois de 28 dias)
Emissão de COV	ISO 16000-6	$\leq 10 \mu\text{g}/\text{m}^3$



EUROPA

EPD®

*Medido em relação à terra

tarkett.com.br

