

Decode®

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

WOOD 25104

WOOD 25098
GRAFITO / AGREGO
COLORMATCH

ACOUSTIC
WOOD / AGREGO /
GRAFITO /
COLORMATCH

SAFETRED UNIVERSAL

Classificação	Norma				
Tipo de revestimento	NBR 14917-1 EN 13845*	Piso vinílico heterogêneo com base compacta (HTC)	Piso vinílico heterogêneo com base acústica (HTE)	Piso vinílico heterogêneo com base acústica (HTE)	Revestimento heterogêneo com base (HTC)
Teor de aglutinantes	ISO 10582	Tipo I	Tipo I	Tipo I	-
Classificação de uso	ISO 10874 EN 13845*	Residencial: 23 Comercial: 34 Industrial: 43	Residencial: 23 Comercial: 34 Industrial: 43	Residencial: 23 Comercial: 34 Industrial: 43	Comercial: 34 Industrial: 43
Características técnicas	Norma				
Espessura total	ISO 24346	2mm	2mm	3mm	2mm
Capa de uso de PVC	ISO 24340	0,70mm	0,70mm	0,70mm	-
Dimensão	ISO 24341	2x25m	2x23m	2x23m	2x20m
Embalagem	ISO 24341	50m²	46m²	46m²	40m²
Peso médio	ISO 23997	2650g/m²	3000g/m²	2500g/m²	3350g/m²
Armazenamento	-	Vertical base elevada	Vertical base elevada	Vertical base elevada	Vertical base elevada
Padronagem	-	Diversos (consultar catálogo)	Diversos (consultar catálogo)	Diversos (consultar catálogo)	Diversos (consultar catálogo)
Tratamento de superfície	-	PUR TOP	PUR TOP	PUR TOP	TEKTANIUM®
Performance	Norma				
Resistência ao escorregamento	DIN 51130 EN 16165 Annex B*	R10	R10	R10	R11
Indentação residual	ISO 24343-1	≤ 0,10mm	≤ 0,10mm	≤ 0,20mm	≤ 0,10mm
Estabilidade dimensional	ISO 23999	≤ 0,10%	≤ 0,10%	≤ 0,10%	≤ 0,10%
Absorção do som ao impacto	ISO 717-2	Δ_{Lw} 7dB	Δ_{Lw} 4dB	Δ_{Lw} 19dB	Δ_{Lw} 4dB
Energia radiante	EN 13501-1	B _n S ₁	B _n S ₁	B _n S ₁	B _n S ₁
Carga estática	EN 1815	≤ 2kV	≤ 2kV	≤ 2kV	≤ 2kV
Classificação de reação ao fogo	NBR 16626	Classe II A	Classe II A	-	Classe II A
Sustentabilidade	Norma				
Conteúdo reciclado	-	18%	31%	-	42%
Emissão de COV	ISO 16000-6	≤ 100µg/m³	≤ 100µg/m³	≤ 100µg/m³	≤ 10µg/m³



*Coleção Safetred Universal

tarkett.com.br



Av. Getúlio Vargas, 2185 - Jardim Califórnia - Jacareí/SP - CEP: 12305-010 - 0800 011 91 22